

Красный оксид железа FERREN TP-200 G

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

PRECHEZA a.s.
Набережная Д-р Э.Бенеше 24
751 62 Пржегов, Чешская Республика
тел. + 420 581 252 481
факс + 420 581 217 048
precheza@precheza.cz
www.precheza.cz

ПРОДАВЕЦ

AGROFERT HOLDING, a.s., филиал PRECOLOR
набер. Д-р Э.Бенеше 1170/24
751 52 Пржегов, Чешская Республика
тел. + 420 581 706 831
факс + 420 581 706 830
precolor@precolor.cz
www.precolor.cz

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химический состав	Оксид железа, Fe ₂ O ₃	
Тип	Мелкого помола, неотделанной поверхности	
Основные свойства	пигмент с высокой глубиной оттенка и затеняющей способностью, показывает высокую цветоустойчивость и термостойкость до 800°C	
Классификация	ISO 1248: A 1 2a	ЕС TARIC Code 282110000
	EN 12878/2005: пигмент Категория А	
Colour index No.	77 491	
CAS No.	1309-37-1	
EINECS No.	215-168-2	
Форма поставки	Порошок	
Упаковка	Бумажные мешки 25 кг, гигант мешки и по договоренности	
Хранение	В оригинальной таре, в закрытых и сухих складских помещениях, поддоны складировать макс. в 3 яруса	

Поставщик гарантирует сохранность заводских характеристик в течение 6 месяцев с даты отгрузки

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

в строительной индустрии для окрашивания бетона для строительных деталей, таких как: плитки для мощения дорог, черепица, искусственные камни, сухие строительные смеси, асфальт или битум.

ДРУГОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Замечательно подходит для производства красок, грунтовок и наполнителей.

Указанное применение имеет информативный характер, завод-изготовитель рекомендует проводить всегда контрольное испытание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Единица	Значение	Испытательная методика
Содержание Fe ₂ O ₃	(%)	мин. 97,0	ISO 1248/8
Летучие вещества при 105 °С	(%)	макс. 0,6	ISO 787/2-1978
Удельная проводимость	(μS/cm)	макс. 500	ISO 787/14-1973
pH водной вытяжки		мин. 4,5	ISO 787/9-1981
Остаток на трафарете 0,71 мм	(%)	макс. 1,00	ISO 787/5 - 1980
Подситная доля 0,1 мм	(%)	макс. 6,00	ISO 1524-1973
Цветовой оттенок	по согласованном образцу		SPTM:LM/FE.10

Паспорт безопасности можно посмотреть на www.precolor.cz