

Титановые белила PRETIOX AV-03F/S

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

PRECHEZA a.s.
 Набережная Д-р Э.Бенеше 24
 751 62 Пржеров, Чешская Республика
 тел. + 420 581 252 481
 факс + 420 581 217 048
precheza@precheza.cz
www.precheza.cz

AGROFERT HOLDING, a.s., филиал PRECOLOR
 набер. Д-р Э.Бенеше 1170/24
 751 52 Пржеров, Чешская Республика
 тел. + 420 581 706 831
 факс + 420 581 706 830
precolor@precolor.cz
www.precolor.cz

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химический состав	Двуокись титана (TiO ₂)		
Тип	Очень мелкого помола, сортированный, анатасовый пигмент модифицированный Sb ₂ O ₃		
Основные свойства	Очень хорошая диспергируемость и хорошая белизна		
Отделка поверхности	Неорганическая - нет Органическая - да		
Классификация	ISO 591: A 1	ASTM D476: I	EU TARIC code: 320 611 00
Colour index No.	Pigment White 6 (77 891)		
CAS No.	13463-67-7		
EINECS No.	236-675-5		
Форма поставки	Порошок		
Упаковка	Бумажные мешки 25 кг, гигант мешки и по договоренности		
Хранение	В оригинальной таре, в закрытых и сухих складских помещениях поддоны складировать макс. в 3 яруса		

Поставщик гарантирует сохранность заводских характеристик в течение 6 месяцев с даты отгрузки

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Специальный тип для матирования полиэфирных и вискозных нитей и штап

Указанное применение имеет информативный характер, завод-изготовитель рекомендует проводить всегда контрольное испытание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Единица	Значение	Испытательная методика
Содержание TiO ₂	(%)	мин. 98,8	SPTM:LM/TB.1
Содержание рутила	(%)	макс. 1,2	SPTM:LM/TB.18
Летучие вещества при 105 °C	(%)	макс. 0,4	ISO 787/2-1978
Остаток на трафарете 0,045 мм - Mosker	(%)	макс. 0,03	ISO 787/18-1983
Содержание частиц до 2 μm MALVERN	(%)	мин. 98,5	SPTM:LM/TB.15
pH водяной вытяжки		мин. 6,0	ISO 787/9-1981
L* координаты в порошке		мин. 98,6	SPTM:LM/TB.12.2
b* координаты в порошке		-0.1± 0.4	SPTM:LM/TB.12.2
Диспергируемость в воде/4 часа	(%)	мин. 98,0	SPTM:LM/TB.29
Содержание Sb ₂ O ₃	(%)	мин. 0,3	SPTM:LM/TB.17
Содержание Fe	(ppm)	макс. 20	SPTM:LM/TB.17
Текучесть	(сек)	макс. 35	SPTM:LM/TB.28.1
Фильтруемость	(г)	мин. 380	SPTM:LM/TB.28.2

Лист безопасности можно посмотреть на www.precolor.cz